

Bona Natural Primer

Tehnični list

Bona Natural primer je zasnovan tako, da ohrani resnično naraven videz lesa. Premažite z Bona Traffic Natural lakom za res surov naraven videz in hkrati visoko vzdržljivo površino. Hitro se suši in ima dobre brusne kvalitete.

- Ohranja videz surovega lesa
- Lahek za nanos z valjčkom
- Dobre brusne kvalitete

* Končna barva pri uporabi Bona Natural primer-ja je močno povezana z vrsto lesa na katero se izdelek nanaša. Tudi pri isti vrsti lesa lahko barva varira, zaradi različnih stopenj taninske kisline in drugih naravno prisotnih snovi, ki vplivajo na obarvanje. Lahko ga nanašamo v eni ali dveh plasteh odvisno od izgleda, ki ga želimo. Več nanosov, bolj svetel izgled. Če niste prepričani pred uporabo testirajte izdelek, da zagotovite zadovoljivo obarvanje. Za optimizacijo naravnih karakteristik tal se priporoča da za lakiranje uporabite Bona Traffic Natural ali katerokoli drugo mat verzijo Bona Traffic.



Tehnični podatki

Vrsta laka:	Toniran 1-komponentni vodni poliuretanski/akrilat premaz
Vsebnost suhe snovi:	Približno 30%
Hlapna organska spojina:	Največ 60g/liter
Redčenje:	Se ne redči
Čas sušenja:	2 - 3 ure pri 20°C / 60% relativne vlažnosti
Uporaba orodja:	Bona valjček (mikrovlakna/flis)
Poraba:	10 - 12 m ² / liter (83 g/m ²) na nanos
Varnost:	Nerazvrščeno
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z minimalno vode. Zasušeni material se lahko odstrani z acetonom.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti originalni embalaži
Skladiščenje / transport:	Temperatura ne sme pasti pod + 5 ° C ali preseči +25°C, med skladiščenjem/prevozom.
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Velikost pakiranja:	10 x 1 liter (50 škatel na paleto) 3 x 5 litrov (44 škatel na paleti)

Priprava

Zagotovite, da so tla prilagojena končnemu okolju. Površina, na katero se bo nanašal izdelek mora biti obrušena do golega lesa, suha, brez prahu od brušenja, brez olj, voska in ostalih kontaminacij. Za končno brušenje naj se uporabi Bona Quattro ali Bona Multi Disc.

Dovolite, da izdelek doseže sobno temperaturo. Optimalni pogoji za uporabo so med 18 - 25 °C in 30 – 60% relativne vlažnosti zraka. Visoke temperature in nizka vlažnost skrajšujeta čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujeta čas sušenja. Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.

Nanos

Možnost 1

1x Bona natural Primer
1x Bona Lak
Nežno obrusite
1x Bona Lak

Možnost 2

1x Bona Natural Primer
Nežno obrusite
1x Bona Natural Primer
1x Bona lak

Opomba

Dnevno se priporoča največ dva nanosa , zaradi tveganja, da les ne nabrekne preveč.

1. Temeljito pretresite embalažo, preden vstavite priložen filter. Vlijte izdelek v priloženo posodo (škatla + vrečka). Priporoča se uporaba zunanega cedila, zato da zagotovite popolnoma homogeno zmes.
2. Nanesite Bona White z uporabo Bona valjčka pri približno 12 m²/lit (83 g/m²) z izogibanjem kopičenja izdelka. Pustite, da se posuši.
3. Če nanašate dva nanosa Natural Primerja se priporoča, da med nanosi obrusite površino. V primeru, da nanašate samo en nanos Natural Primerja, obrusite površino po prvem nanosu pokrivnega laka. Za brušenje uporabite Bona Scrad sisitem ali brusni papir granulacije 150 ali bolj fino.
4. Odstranite ves prah.
5. Nanesite dodaten nanos primerja ali laka, glede na zgoraj opisane možnosti.

Vzdrževanje

Bona Natural Primer ne sme biti nikoli uporabljen kot zadnji nanos lesenih tal.

Pomembne opombe

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določene namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovna in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.